

Sun-Guard SOLAR

Údaje o výrobku v prípade číreho skla FLOAT

Druh	Farebné zjavenie v odraze zvonka	Svetlo			Slniečna energia			hodnota g v %		Tieňový koef.	hodnota U W/m2K	
		priepustnosť %	odraz z vonka %	odraz z vnútra %	Priama priepustnosť %	Priamy odraz z vonka %	Pohlcovanie %	EN 410	DIN 67507	g DIN/0,87	vzduch	Argón

Izolačné sklo 6-16-4, Sun-Guard SOLAR na 2 .pozícii

Neutral 67	belasé	61	20	20	54	15	31	60	60	0,69	2,7	2,5
Light Blue 52	svetlomodré	47	15	17	38	13	49	45	44	0,52	2,6	2,4
Silver Grey 32	šedé strieborné	29	23	21	23	20	57	29	29	0,33	2,4	2,2
Pewter 30	šedé bronzové	27	21	24	21	19	60	27	26	0,30	2,3	2,1
Royal Blue 20	kráľové modré	20	18	36	17	18	65	22	23	0,26	2,2	2,0
Silver 20	strieborné	20	35	25	15	33	52	20	20	0,23	2,2	2,1
Silver 10	strieborné svetlé	10	44	37	7	41	52	12	11	0,14	2,1	1,9

Izolačné sklo 6-16-4, so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou, Sun-Guard SOLAR na 2. pozícii a CLIMAGUARD na 3. pozícii

Neutral 67	belasé	59	19	17	40	21	39	48	47	0,55	1,4	1,2
Light Blue 52	svetlomodré	45	14	13	30	15	55	36	36	0,41	1,4	1,2
Silver Grey 32	šedé strieborné	28	22	17	19	20	61	24	23	0,28	1,4	1,2
Pewter 30	šedé bronzové	26	21	19	17	20	63	23	22	0,25	1,4	1,1
Royal Blue 20	kráľové modré	19	18	30	13	19	68	19	18	0,21	1,4	1,1
Silver 20	strieborné	19	34	20	13	33	54	17	17	0,20	1,4	1,1
Silver 10	strieborné svetlé	9	44	31	6	41	53	10	9	0,11	1,4	1,1

Všetky hodnoty sa rozumejú vrátane výrobných tolerancií, sú bez garancie.